

KLEIBERIT 303.5 ME

Endurecedor especial

Características do KLEIBERIT 303.5 ME

Base : isocianato

Densidade com 20°C: ca 1,15 g/cm³

Côr: incolor

Viscosidade com 20°C:

- Brookfield RTV Sp. 4/20 rpm:

2.000 ± 500 mPa.s

Dosagem do endurecedor: aprox. 5%

Identificação:

Ver nossa ficha de segurança.

Produto ME (micro emissão)

Teor de monômero residual < 0,1%

Instruções de aplicação

Com adição de 5% de KLEIBERIT 303.5 ME aos adesivos PVA

- 303.0
- 301.2
- 301.4
- 303.0
- 303.2
- 303.4
- 303.6
- 303.7
- 303.8
- 313.0 (7%)

as colagens correspondem, conforme DIN/EN 204, ao grupo de resistências D4.

O tempo de durabilidade da mistura cola-endurecedor é de aprox. 24 horas.

Embalagens

Cartão com 12 garrafas de 0,5 kg neto

Cartão com 12 garrafas de 0,7 kg neto

Lata de 25 kg neto

Outras embalagens sob pedido.

Armazenamento

KLEIBERIT 303.5 ME pode ser armazenado em sua embalagem original herméticamente fechada por aprox. 12 meses.

KLEIBERIT 303.5 resiste à temperaturas de até -20°C.

Antes de usar o produto este deve ser aclimatizado até atingir temperatura ambiente.

Proteger contra umidade!

18.12.2023/cp Substitui a versão de data anterior.

KLEIBERIT 303.5 ME

ELIMINAÇÃO DE ADESIVO E DA EMBALAGEM

Chave de eliminação de resíduos 080501

Os resíduos de cola e seus recipientes devem ser eliminados de acordo com as normas locais e estaduais vigentes. Nossas embalagens são de material reciclável..

SERVICO AO COMPRADOR

Nosso departamento de aplicações pode ser consultado a qualquer momento sem compromisso. Os dados contidos na folha de utilização são provenientes de resultados obtidos até esta data. Devem ser considerados como informação sem compromisso. Por favor, certificar-se se nossos produtos são adequados para a aplicação desejada. Não assumimos nenhuma responsabilidade acima do preço do nosso produto. Não nos responsabilizamos por declarações feitas anteriormente. V. Sa. pode recorrer ao nosso serviço técnico, o qual vos atenderá livre de qualquer despesa e sem compromisso.